

# KÜLÖNLEGES MŰSZAKI MŰANYAGOK (HPM\*) II.

\*HPM - High Performance Materials

## Ahol a mechanikai igénybevétel mellett meghatározó a vegyi, kémiai hatás

### ◆ Fő jellemzők:

- ❖ nagy szilárdság: 50–105 MPa (folyási, szakító, nyomó),
- ❖ nagy szívósság (hornyolt Charpy) – nem törik,
- ❖ széles alkalmazási hőmérséklet tartomány: -50°C-tól +210°C-ig,
- ❖ igen jó vegyi ellenállóképesség, összehasonlítva a PA, POM, PET anyagokkal,
- ❖ fiziológiaiag semleges, élelmiszerrel és gyógyszerrel érintkezhet,
- ❖ igen nagy keménység (Rockwell): M 75 – M 114,
- ❖ mérettartósság, jó csillapítási képesség,
- ❖ kedvező kúszási ellenállás: 10–30 Mpa feszültség 1% nyúláshoz 1000 h alatt 23°C-on,
- ❖ jó elektromos szigetelő és dielektrikus tulajdonságok,
- ❖ jó ellenálló képesség nagyenergiájú sugárzásnak.

### ◆ Alapfokozat

Erősítetlen, töltetlen PPSU, PEI, PSU, PES, PPE, PVDF. A PVDF részben kristályos szerkezetű hőre lágyuló polimer.

### ◆ Különleges fokozat

Üvegszállal erősített PEI, PPE.

Nagy teljesítményűnek nevezik az anyagokat, mert a kedvező mechanikai és kémiai tulajdonságaikat száz fokos hőmérséklet felett is használni lehet.

### ◆ Fő alkalmazási területek

Olyan gépelemek, részegységek főleg az élelmiszeriparban, gyógyászatban, amelyeket gyakran kell tisztítani, sterilizálni. (Fejőgépek, hőcserélők, szűrők, szivattyúk stb.)

### ◆ Megmunkálási technológia

- **Forgácsolás** (esztergálás, marás, fúrás, fűrészelés): a hagyományos szerszámok használhatók, csak éles kivitelben. Hűtés javasolt, mellyel a forgácsolási sebességek a következők pl.  $v = 200\text{--}400 \text{ m/min}$  esztergálásra és marásra,  $v = 50\text{--}100 \text{ m/min}$  fúrásra.
- **Ragasztás:** megvalósítható (PVDF-nél nem javasolt). A részletes technológia elérhető a Quattroplast Kft-nél.
- **Hegesztés:** nem javasolt.

### ◆ TERMÉKEK

#### ▪ **DOCASON PSU (PSU)**

méz  
Erősítetlen, töltetlen amorf poliszulfon (PSU). Nagy tisztaságú anyag, jó vegyszer és hidrolízis álló.

#### ▪ **DOCASON PES (PES)**

méz  
Erősítetlen, töltetlen amorf poliéterszulfon (PES). Nagy tisztaságú anyag, jó vegyszer és hidrolízis álló. Kiváló hő-öregedési ellenállással rendelkezik. Tartósan 180°C-ig használható.

#### ▪ **DOCASON PPSU (PPSU)**

fekete  
Erősítetlen, töltetlen amorf polifenilénszulfon (PPSU). Jobb ütőmunka értékkel rendelkezik mint a PEI és PSU anyagok. Rendkívül hidrolízisálló. Gózzel sterilizálható. Elterjedten használatos a gyógyászat és élelmiszeripar területén.

#### ▪ **DOCAPEI (PEI)**

borostyán  
Optimális kombinációját kinálja a mechanikai, hő és elektromos tulajdonságoknak. Nehezen éghető, égése alacsony füstképződéssel jár. Jó szigetelő, az elektromos ipar és az elektronika kedvelt anyaga.

#### ▪ **DOCAPEI GF30 (PEI + 30% üvegszál)**

fekete  
A natúr PEI tulajdonságai kiegészülnek nagyobb mérettartással az üvegsálerősítés miatt. Rendelhető szín: fekete

- **DOCA-PVDF (PVDF)**  
natúr  
Kristályos szerkezetű, erősítetlen polivinilidéfluorid (PVDF). Jó mechanikai, hő- és elektromos tulajdonságai mellett kiemelkedik a vegyszerállósága.
- **DOCA-PPE (PPE)**  
szürkés fehér  
Töltetlen, erősítetlen polifenilénéter. Kiváló hidrolízisálló, elhanyagolhatóan kis vizfelvétellel rendelkezik. Kiválóan ellenáll a savaknak, lúgoknak. Jó a hő-öregedés állósága.  
Az elektronikai alkalmazásoktól kezdve az autóiparig számos helyen alkalmazzák, kihasználva a mechanikai jellemzők és a kémiai stabilitás kiváló kombinációját.
- **DOCA-PPE GF (PPE + üvegszál)**  
fekete  
A natúr PPE kedvező tulajdonságai kiegészülnek az üvegszálerősítés miatt nagyobb merevséggel, mérettartással, keménységgel.

#### ELEKTROMOSAN NEM SZIGETELŐ VÁLTOZATOK

- **DOCA-PVDF CF8**  
fekete  
Rendelésre. Szénszálakat is tartalmazó PVDF. Elektrosztatikai diiszipatív anyag. Kiváló vegyszerállóságú.  
A szénszál tartalomnak köszönhetően a mérettartása is jobb, mint a natúr anyagoké.  
Felületi ellenállás:  $10^5$  -  $10^7$  Ω

# **HIGH PERFORMANCE MATERIALS (HPM) II.**

## **Where chemical influence is dominant apart from mechanical stress**

### ◆ **Main characteristics:**

- ❖ high strength: 50–105 MPa (flow, breaking, crushing),
- ❖ excellent toughness (grooved Charpy) – does not break,
- ❖ wide temperature range for applications: from -50°C to +210°C,
- ❖ very good chemical resistance, in comparison with the PA, POM, PET materials,
- ❖ physiologically neutral, it can come in contact with food and medicine,
- ❖ very high hardness (Rockwell): M 75 – M 114,
- ❖ dimensional stability, good damping capability,
- ❖ favorable creeping resistance: 10–30 Mpa tension for 1% extension under 1000 h at 23°C,
- ❖ good electrical insulation and dielectric properties,
- ❖ good resistance to high energy radiation.

### ◆ **Basic grade**

Unreinforced, unfilled PPSU, PEI, PSU, PES, PPE, PVDF. PVDF is a semi-crystalline, thermoplastic polymer.

### ◆ **Special grade**

Glass fiber reinforced PEI, PPE.

The materials are referred to as high performance, because their favorable mechanical and chemical properties can be used at temperatures above 100°C.

### ◆ **Main areas of use**

Machine parts and structural elements, mainly in food industry, health care, which need to be sterilized frequently (Milking-machines, heat exchangers, filters, pumps, etc.)

### ◆ **Machining technology**

- **Cutting** (turning, milling, drilling, sawing):  
Traditional metalworking – or in certain cases, woodworking tools – carbon steel, rapid steel, hard metal, diamond can be used in sharp design only. Cooling is recommended, which allows the following cutting rates e. g. v = 200–400 m/min for turning and milling, v= 50–100 m/min for drilling.
- **Adhesive bonding:** feasible (not recommended for PVDF). The specific technology is available from Quattroplast Ltd.
- **Welding:** not recommended.

### ◆ **PRODUCTS**

#### • **DOCASON PSU (PSU)**

honey  
Unreinforced, unfilled, amorphous polysulphone (PSU). High purity material, good resistance to chemicals and hydrolysis.

#### • **DOCASON PES (PES)**

honey  
Unreinforced, unfilled, amorphous polysulphone (PSU). High purity material, good resistance to chemicals and hydrolysis. Excellent heat and ageing resistance. Long-term use is possible up to 180°C.

#### • **DOCASON PPSU (PPSU)**

black  
Unreinforced, unfilled, amorphous polyphenylenesulphone (PPSU). It has a better impact energy value than PEI and PSU materials. It is extremely resistant to hydrolysis. It can be steam sterilized. Widely used in health care and food industry.

#### • **DOCAPEI (PEI)**

amber  
It offers an optimal combination of mechanical, electrical and heat-related properties. Low-burning, its combustion is accompanied by a low degree of smoke production. Good insulator, popular material in electrical industry and electronics.

#### • **DOCAPEI GF30 (PEI + 30% glass fiber)**

black  
Due to glass fiber reinforcement, the properties of natural PEI are complemented with greater dimensional stability.

#### • **DOCA-PVDF (PVDF)**

natural  
Crystalline, unreinforced polyvinylidene-fluoride (PVDF). Apart from its good, mechanical, heat and electric properties, its resistance to chemicals is outstanding.

#### • **DOCA-PPE (PPE)**

grey  
Unfilled, unreinforced polyphenylene-ether. Excellent resistance to hydrolysis, negligible water absorption. Excellent resistance to acids, basis. Good heat and ageing resistance. Widely used from electronic applications to auto industry, due to the excellent combination of mechanical properties and chemical stability.

#### • **DOCA-PPE GF (PPE + glass fiber)**

black  
The favorable properties of natural PPE are complemented with a greater degree of rigidity, dimensional stability and hardness.

#### **ELECTRICALLY NOT INSULATOR VERSION**

- ◆ **DOCA-PVDF CF8**

black

On request. PVDF reinforced with carbon fibres.  
Esd material. Excellent chemical resistance. Due to  
the carbon fibres the dimensioal stability is also  
improved.

Surface resistivity:  $10^5$  -  $10^7$  Ω

# DOCASON

## **EXTRUDÁLT DOCASON RUDAK / EXTRUDED DOCASON RODS**

**DOCASON PSU** (töltetlen, erősítetlen poliszulfon, PSU / unreinforced PSU)  
**DOCASON PES** (töltetlen, erősítetlen poliéterszulfon, PES / unreinforced PES)  
**DOCASON PPSU** (töltetlen, erősítetlen polifenilénszulfon, PPSU / unreinforced PPSU)

Átmérő / Diameter mm	Átmérő tűrései / Tolerances on thickness (1) mm	Tömeg / Weight (2) kg/m		
		DOCASON PSU	DOCASON PES	DOCASON PPSU
		méz / honey	méz / honey	fekete / black
10	+ 0,1      + 0,5	640 000	650 000	660 000
12		0,11	*0,12	*0,11
15		*0,16	*0,17	*0,17
16	+ 0,2      + 0,7	*0,24	*0,27	*0,25
18		*0,28	*0,30	*0,29
20		*0,35	*0,38	*0,36
22		0,42	*0,47	0,44
25	+ 0,2      + 0,9	*0,52	*0,57	*0,54
28		*0,67	*0,73	0,70
30		*0,83	*0,91	0,86
32	+ 0,2      + 1,1	0,95	*1,04	*0,99
35		*1,09	*1,20	1,13
40	+ 0,2      + 1,1	*1,29	*1,43	*1,34
45	+ 0,3      + 1,3	1,68	*1,85	1,75
50		*2,14	*2,36	*2,23
55	+ 0,3      + 1,3	2,62	*2,90	2,73
60		*3,16	*3,49	*3,29
65	+ 0,3      + 1,6	3,78	4,18	*3,93
70		*4,42	*4,88	*4,60
75	+ 0,4      + 2,0	*5,11	*5,65	*5,32
80		*5,90	*6,52	*6,14
85	+ 0,5      + 2,2	6,69	*7,39	*6,96
90		*7,58	*8,37	*7,89
100	+ 0,6      + 2,5	*8,48	*9,37	*8,82
110	+ 0,7      + 3,0	10,47	11,57	*10,89
120	+ 0,8      + 3,5	*12,66	*14,01	*13,17
125		*15,05	*16,62	*15,66
130	+ 0,9      + 3,8	*16,30	*18,01	*16,96
140		*17,74	*19,59	*18,46
150	+ 1,0      + 4,2	-	*22,78	-
		23,47	25,93	*24,42
Standard hosszak / Standard lengths (mm)		Hossztűrések / Tolerances on length(1) (%)		
1000		0	+ 3	
3000				

(1): Tűrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

(2): Átlagos gyártási tömeg / Average product weight

■ : Termékkód / Product code

\* : Csak rendelésre / Only for order

## EXTRUDÁLT DOCASON TÁBLÁK / EXTRUDED DOCASON PLATES

---

**DOCASON PSU** (töltetlen, erősítetlen poliszulfon, PSU / unreinforced PSU)  
**DOCASON PES** (töltetlen, erősítetlen poliéterszulfon, PES / unreinforced PES)  
**DOCASON PPSU** (töltetlen, erősítetlen polifenilénszulfon, PPSU / unreinforced PPSU)

Vastagság / Thickness mm	Vastagság tűrései / Tolerances on thickness (1) mm	Tömeg / Weight(2), kg/m		
		DOCASON PSU	DOCASON PES	DOCASON PPSU
		méz / honey	méz / honey	fekete / black
		640 001	650 001	660 001
		Táblaméret / Size of plate (3): 620 x 1000 / 3000 mm		300 x 1000 / 3000 mm
8	+ 0,2	*7,16	*7,92	*3,54
10	+ 0,2	8,84	*9,76	*4,37
12	+ 0,3	*10,80	*11,94	*5,35
16	+ 0,3	*14,16	*15,64	*7,0
20	+ 0,3	17,52	*19,34	8,66
25	+ 0,3	*21,70	*23,98	*10,73
30	+ 0,5	26,40	29,16	13,06
35	+ 0,5	*30,58	*33,78	-
40	+ 0,5	*34,78	*38,42	*17,20
50	+ 0,5	*43,14	*47,68	*21,35
60	+ 0,5	*51,52	*56,92	*25,70
		Táblaméret / Size of plate (3): 620 x 1000 / 2000 mm		
70	+ 0,5	*58,35	*64,47	
80	+ 0,5	*66,60	*73,40	

(1): Tűrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

(2): Átlagos gyártási tömeg / Average product weight

(3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% / Tolerances on width and length 0 +3%

■: Termékkód / Product code

\* : Csak rendelésre / Only for order

# DOCAPEI

## **EXTRUDÁLT DOCAPEI RUDAK / EXTRUDED DOCAPEI RODS**

**DOCAPEI (töltetlen poliéterimid, PEI / unreinforced PEI)  
DOCAPEI GF30 (PEI + 30% üvegszál / PEI + 30% glass fiber)**

Átmérő / Diameter mm	Átmérő tűrései / Tolerances on thickness (1) mm	Tömeg / Weight (2) kg/m	
		DOCAPEI	DOCAPEI GF30
		borostyán / amber	fekete / black
		670 000	673 000
10	+ 0,1	+ 0,5	*0,11 *0,13
12			0,16 -
15			*0,25 -
16	+ 0,2	+ 0,7	*0,28 *0,33
18			*0,35 -
20			0,43 *0,52
22			*0,53 -
25	+ 0,2	+ 0,9	0,68 *0,81
28			*0,85 -
30			0,97 *1,15
32			*1,11 -
35	+ 0,2	+ 1,1	*1,32 -
40			1,72 *2,10
45			*2,19 -
50	+ 0,3	+ 1,3	2,69 *3,20
55			*3,24 -
60			3,87 *4,60
65	+ 0,3	+ 1,6	*4,53 -
70			*5,23 *6,22
75	+ 0,4	+ 2,0	*6,04 -
80			*6,85 *8,15
85	+ 0,5	+ 2,2	*7,76 -
90			*8,68 *10,32
100	+ 0,6	+ 2,5	*10,73 *12,76
110	+ 0,7	+ 3,0	*12,98
120	+ 0,8	+ 3,5	*15,41
Standard hosszak / Standard lengths (mm)		Hossztűrések / Tolerances on length(1) (%)	
1000		0	+ 3
3000			

(1): Tűrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

(2): Átlagos gyártási tömeg / Average product weight

■: Termékkód / Product code

\* : Csak rendelésre / Only for order

## **EXTRUDÁLT DOCAPEI TÁBLÁK / EXTRUDED DOCAPEI PLATES**

**DOCAPEI (töltetlen poliéterimid, PEI / unreinforced PEI)  
DOCAPEI GF30 (PEI + 30% üvegszál / PEI + 30% glass fiber)**

Vastagság / Thickness mm	Vastagság tűrései / Tolerances on thickness (1) mm	Tömeg / Weight(2), kg/m	
		DOCAPEI	DOCAPEI GF30
		borostyán / amber	fekete / black
		670 001	673 001
Táblaméret / Size of plate (3): 620 x 1000 / 3000 mm			
8	+ 0,2	+ 0,9	*7,34      *8,73
10			*9,06      *10,77
12			11,06      *13,15
16	+ 0,3	+ 1,5	14,50      *17,24
20			17,94      *21,33
25			22,22      *26,42
30			27,04      *32,15
35	+ 0,5	+ 2,5	*31,32      *37,24
40			35,62      *42,35
50			44,20      *52,55
60	+ 0,5	+ 3,5	52,78      *62,75
Táblaméret / Size of plate (3): 620 x 1000 / 2000 mm			
70			*59,25      *70,45
80	+ 0,5	+ 5,0	*68,10      *80,97
100			*84,20      *100,11

(1): Tűrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

(2): Átlagos gyártási tömeg / Average product weight

(3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% / Tolerances on width and length 0 +3%

■: Termékkód / Product code

\* : Csak rendelésre / Only for order

# DOCA-PVDF

## EXTRUDÁLT DOCA-PVDF RUDAK / EXTRUDED DOCA-PVDF RODS

### PVDF (töltetlen polivinildénfluorid / unreinforced PVDF)

Átmérő / Diameter mm	Átmérő tűrései / Tolerances on thickness (1) mm		Tömeg / Weight (2) kg/m
			DOCA-PVDF
			natúr / natur
			620 000
6	+ 0,1	+ 0,4	*0,06
8	+ 0,1	+ 0,5	0,10
10			0,16
12	+ 0,2	+ 0,7	0,22
15			*0,34
16			0,39
18			*0,49
20			0,60
22	+ 0,2	+ 0,9	*0,73
25			0,94
28			*1,17
30			1,34
32			*1,53
35	+ 0,2	+ 1,1	1,83
40			2,38
45			3,02
50	+ 0,3	+ 1,3	3,71
55			*4,48
60	+ 0,3	+ 1,6	5,35
65			*6,26
70			7,24
75	+ 0,4	+ 2,0	*8,36
80			9,49
85	+ 0,5	+ 2,2	*10,73
90			12,01
100	+ 0,6	+ 2,5	14,84
110	+ 0,7	+ 3,0	18,01
125	+ 0,8	+ 3,5	23,27
140	+ 0,9	+ 3,8	*29,16
150	+ 1,0	+ 4,2	33,51
160	+ 1,1	+ 4,5	*38,14
180	+ 1,2	+ 5,0	48,25
200	+ 1,3	+ 5,5	59,54
Standard hosszak / Standard lengths (mm)		Hossztűrések / Tolerances on length(1) (%)	
1000		0	
3000		+ 3	
210	+ 1,3	+ 5,5	*65,63
230	+ 1,5	+ 6,2	*78,70
250			92,74
300	+ 1,7	+ 7,0	133,23
Standard hosszak / Standard lengths (mm)		Hossztűrések / Tolerances on length(1) (%)	
1000		0	
2000		+ 3	

(1): Tűrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

(2): Átlagos gyártási tömeg / Average product weight

■: Termékkód / Product code

\* : Csak rendelésre / Only for order

## **EXTRUDÁLT PVDF TÁBLÁK / EXTRUDED PVDF PLATES**

### DOCA-PVDF

Vastagság / Thickness mm	Vastagság túrései / Tolerances on thickness (1) mm		Tömeg / Weight(2), kg/m
			DOCA-PVDF
			natúr / natur
			620 001
			Táblaméret / Size of plate (3):
			620 x 1000 / 3000 mm
8	+ 0,2	+ 0,9	*9,84
10			12,15
12			*14,85
16	+ 0,3	+ 1,5	19,46
20			24,06
25			29,82
30			36,27
35	+ 0,5	+ 2,5	*42,03
40			47,78
50			59,30
60	+ 0,5	+ 3,5	*71,39
			Táblaméret / Size of plate (3):
			620 x 1000 / 2000 mm
70			*82,31
80	+ 0,5	+ 5,0	*93,55
100			*116,90

(1): Túrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

(2): Átlagos gyártási tömeg / Average product weight

(3): Szélesség- és hossztúrés: 0 +3% / Tolerances on width and length 0 +3%

■: Termékkód / Product code

\* : Csak rendelésre / Only for order

Rendelhető 500 és 1000 mm szélességben, 15- 20- 25 és 30 mm vastagságban / on request 500 and 1000 mm width with 15- 20- 25- 30 mm thickness

## **FÓLIÁK (FILMEK) HENGERELET FELÜLETTEL (KALENDEREZETT) / FOILS (FILMS), CALENDERED**

### DOCA-PVDF

Vastagság / Thickness mm	Vastagság túrései / Tolerances on thickness (1) mm		Tömeg / Weight(2), kg/m
			DOCA-PVDF
			natúr / natur
			620 015
			Táblaméret / Size of plate (3):
			1000 x 2000 mm
1,0	- 0,10	+ 0,10	1,85
1,2			*1,95
1,5			*2,78
2,0	- 0,15	+ 0,15	3,98
2,5			*4,63
3,0	- 0,20	+ 0,20	5,73
4,0			*7,41
5,0	- 0,25	+ 0,25	9,26
6,0	- 0,30	+ 0,30	11,36
8,0	- 0,20	+ 0,90	*15,83
10,0			*19,54

(1): Túrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

(2): Átlagos gyártási tömeg / Average product weight

(3): Szélesség- és hossztúrés: 0 +3% / Tolerances on width and length 0 +3%

■: Termékkód / Product code

\* : Csak rendelésre / Only for order

# DOCA-PPE

## **EXTRUDÁLT PPE RUDAK / EXTRUDED PPE RODS**

### DOCA PPE, PPE GF

Átmérő / Diameter mm	Átmérő tűrései / Tolerances on diameter (1) mm	Tömeg / Weight(2) kg/m	
		DOCA PPE	DOCA PPE GF
		szürkés fehér / light grey	fekete / black
		680 200	683 100
20	+ 0,2      + 0,9	0,37	0,44
30	+ 0,2      + 0,9	0,81	0,95
40	+ 0,2      + 1,6	1,4	1,72
50	+ 0,3      + 2,0	2,2	2,7
60	+ 0,3      + 2,0	3,1	*3,9
80	+ 0,5      + 2,5	5,4	6,9
Standard hossz / Standard length: 1000 mm			

(1): Tűrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

(2): Átlagos gyártási tömeg / Average product weight

■: Termékkód / Product code

\* : Csak rendelésre / Only for order

## **EXTRUDÁLT PPE TÁBLÁK / EXTRUDED PPE PLATES**

### DOCA PPE, DOCA PPE GF

Vastagság / Thickness mm	Vastagság tűrései / Tolerances on thickness(1) mm	Tömeg / Weight (2), kg/m	
		DOCA PPE	
		szürkés fehér / light grey	
		680 201	
Táblaméret / Size of plate (3): 500 x 1000 mm			
10	+0,2      + 0,9	5,87	
16	+0,3      + 1,5	-	
20	+0,3      + 1,5	11,52	
30	+0,5      + 2,5	*17,37	
40	+0,5      + 2,5	*22,88	
Hossztűrés: 0 - 3 % / Tolerance on length : 0 - 3%			

(1): Tűrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

(2): Átlagos gyártási tömeg / Average product weight

(3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% / Tolerances on width and length 0 +3%

■: Termékkód / Product code

\* : Csak rendelésre / Only for order

Tulajdonságok / Properties	Vizsgálat ISO / Test method ISO	Mérőkegyeség / Unit	DOCA-PVDF	* DOCASON PSU	* DOCASON PES	* DOCASON PPSU
Alapszín / Colours				natur / natur	natur / natur	natur / natur
Sűrűség / Density	1183	g/cm <sup>3</sup>	1.78	1.24	1.37	1.29
Vízelvétel: telítettségi levegőn 23°C-on/RH 50% / Water absorption: at saturation in air of 23°C/RH 50%	-	%	0,04	0,2	0,7	0,6
Eghetőségi fokozat: UL94 szerint / Flammability according to UL94			V0	V0	V0	V0
Mechanikai tulajdonságok 23°C-on / Mechanical properties at 23°C						
Szakítóvizsgálat / Tension test	R 527 R 527 R 527	N/mm <sup>2</sup> % N/mm <sup>2</sup>	55 >30 2100	80 15 2600	90 15 2700	76 30 2500
- folyási feszültség / tensile stress at yield - szakadási nyúlás / elongation at break - rugalmasság / modulus / modulus of elasticity						
Hornyot tűj-hajlító szilárdság: / Notched impact strength:	179/3C	kJ/m <sup>2</sup>	>12	5,5	7	Nem törik
- Charpy / Charpy						
Golyóbenyomódásos keménység / Ball indentation hardness	2039-1 868	N/mm <sup>2</sup> -	130 80	155 85	155 85	-
Shore D keménység / ShoreD hardness						
Hőtartály tulajdonságok / Thermal properties	3146-DSC	°C	178	190**	225**	220**
Olvadáspont / Uvegesedési hőmérséklet ** / Melting point / Glass transition point **	-	W/(K.m) kJ/(kg.K)	0,2 1,2	0,26 1,1	0,18 1,1	0,35
Hővezetési képesség 20°C-on / Heat conductivity at 20°C						
Fahő / Specific heat						-
Lineáris hőtáplálási együttható / Coefficient of linear thermal expansion		m/(m.K)x10 <sup>6</sup>	140	55	55	55
- átlagos érték 20 és 60°C között / average value between 20 – 60 °C						
Alkalmazhatóság max. hőmérséklete levegőn / Max. allowable service temperature in air	-	°C	150	180	220	160
- rövid idejű / short term	-	°C	140	160	180	150
- tartós használátkor / long term						
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete / Min. allowable service temperature	-	°C	-50	-50	-50	-30
Hőhaladtatosság (HDT) / Heat deflection temperature / HDT	DIS 75	°C	85	175	200	-
Vegyszerállóság 23°C-on / Chemical resistance at 23°C						
- gyenge sav/ deluted acids	-	-	A	A-B	A-B	A
- erős sav / strong acids	-	-	A	B	B	A
- gyenge lúg / diluted bases	-	-	A	A-B	A-B	A-B
- erős lúg / strong basis	-	-	A	A	A	A
- aromás szénhidrogének / aromatic hydrocarbons	-	-	A	A	A	A
- alifás szénhidrogének / aliphatic hydrocarbons	-	-	A	A	A	A
- klórözött oldószerek / chlorin dissolvents	-	-	A	A	A	A
- alkoholok / alcohols	-	-	A	A	A	A
Elektromos tulajdonságok 23°C-on / Electrical properties at 23 °C	IEC 250	-	9	3,2	3,9	-
Dielektrikus állandó 50Hz / Dielectric constant, 50 Hz	IEC 250	-	0,02	0,001	0,02	-
Dielektrikus veszesésgyi fényező, tan (delta) 50 Hz-en / Dielectric dissipation factor tan (delta) at 50 Hz	IEC 93	Ω*cm	10 <sup>14</sup>	10 <sup>15</sup>	10 <sup>18</sup>	-
Térítogató ellenállás / Volume resistivity	IEC 93	Ω	10 <sup>14</sup>	10 <sup>14</sup>	10 <sup>14</sup>	-
Fejlőeti ellenállás / Surface resistivity	IEC 112	-	600	125	150	-
Kúszóáram szilárdság, CTE / Resistance to tracking	IEC 243	kV/mm	21	30	25	-
Attitusi szilárdság / Electric strength						

Anyagjellemzők száraz próbatesteken mérve / Properties measured on dry materials

A - alkalmazható / applicable      B - korlátozottan alkalmazható / partially applicable      C - nem alkalmazható / not applicable

\* Az amorf szerkezet miatt egyes oldóserek vagy azok kombinációi, valamint felületkötivanyok feszültségek korroziót (repedés keletkezés, repedés terjedés) okozhatnak / Due to amorph polymer structure certain solvents, surfactants and its combination can cause stress corrosion (crack propagation, cracking)

Tulajdonságok / Properties	Vizsgálat ISO / Test method ISO	Mértékegység / Unit	DOCA PPE	DOCA PPE GF
Alapszín / Colours			szürke / grey	fekete / black
Sűrűség / Density			1,06	1,3
Víztelítő: telítettség levegőn 23°C-on / RH 50% / Water absorption: at saturation in air of 23°C / RH 50%			0,23	0,2
Éghetéségi fokozat: UL94 szerinti / Flammability according to UL94			HB	HB
<b>Mechanikai tulajdonságok 23°C-on / Mechanical properties at 23°C</b>				
Szakítószálat / Tension test				
- folyás i részületek / tensile stress at yield	R 527	N/mm <sup>2</sup>	55	-
- szakadási nyúlás / elongation at break	R 527	%	30	1,5
- rugalmassági modulus / modulus of elasticity	R 527	N/mm <sup>2</sup>	2300	8000
Hornyolt ütő- hajlító szilárdság: / Notched impact strength:				
- Charpy / Charpy	179/3C	kJ/m <sup>2</sup>	15	8 - 10
Golykövönörökös keménység / Ball indentation hardness	2039-1	N/mm <sup>2</sup>	100	130
Shore D keménység / ShoreD hardness	868	-	-	-
<b>Hőmérő tulajdonságok / Thermal properties</b>				
Olvadáspont / Uvegesedési hőmérséklet ** / Melting point / Glass transition point **	3146-DSC	°C	290	290
Hővezetési képesség 20°C-on / Heat conductivity at 20°C	-	W/(K.m)	0,22	0,28
Fajhő / Specific heat		J/kg/K	-	-
Lineáris hőtáplálási együttható / Coefficient of linear thermal expansion		m/(m.K)x10 <sup>6</sup>	-	-
- átlagos érték 20 és 60°C között / Min. allowable service temperature	-	°C	105	-
Alkalmazhatóság mininális hőmérséklete / Min. allowable service temperature in air	-	°C	90	-
- rövid idejű / short term	-	°C	-	-
- tartós használatkor / long term	-	°C	-	-
Alkalmazhatóság maximális hőmérséklete / Max. allowable service temperature	-	°C	-	-
Hőalkatrifosság (HDT) / Heat deflection temperature HDT	-	°C	-	-
Veszélyezettség 23°C-on / Chemical resistance at 23°C	75	°C	115	140
- gyenge sav / diluted acids	-	-	-	-
- erős sav / strong acids	-	-	-	-
- gyenge lúg / diluted bases	-	-	-	-
- erős lúg / strong bases	-	-	-	-
- aromás szénhidrogének / aromatic hydrocarbons	-	-	-	-
- alifás szénhidrogének / aliphatic hydrocarbons	-	-	-	-
- klorozott oldószerök / chlorin solvents	-	-	-	-
- alkoholok / alcohols	-	-	-	-
<b>Elektromos tulajdonságok 23°C-on / Electrical properties at 23 °C</b>				
Dielektrikomos állandó, 50Hz., Dielectric constant, 50 Hz	IEC 250	-	-	-
Dielektrikomos vezetéségi tényező, tan (delta) 50 Hz-en / Dielectric dissipation factor tan (delta) at 50 Hz	IEC 250	-	-	-
Térfigati ellenállás / Volume resistivity	IEC 93	Ω*cm	10 <sup>6</sup>	10 <sup>6</sup>
Felületi ellenállás / Surface resistivity	IEC 93	Ω	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>
Kiszáradáram szilárdság, CTI / Resistance to tracking	IEC 112	-	175	250
Átütési szilárdság / Electric strength	IEC 243	kV/mm	19	18

Tulajdonságok / Properties	Vizsgálat ISO / Test method ISO	Mértekésség / Unit	* DOCAPEI	* DOCAPEI GF30
Alapszín / Colours			natúr / natur	natúr / natur
Sűrűség / Density	1183	g/cm <sup>3</sup>	1,27	1,51
Vízelvételi: telítettségi levegőn 23°C-on/RH 50% / Water absorption: at saturation in air of 23°C/RH 50%	-	%	0,5	-
Éghatásig fokozat: UL94 szerint / Flammability according to UL94			V0	V0
Mechanikai tulajdonságok 23°C-on / Mechanical properties at 23°C				
Szakítóvizsgálat / Tension test				
- folyási feszültség / tensile stress at yield	R 527	N/mm <sup>2</sup>	110	165
- szakadási nyúlás / elongation at break	R 527	%	12	2
- rugalmassági modulus / modulus of elasticity	R 527	N/mm <sup>2</sup>	3100	9500
Hornyot tüü-haljító szilárdság: / Notched impact strength:				
- Charpy / Charpy	179/3C	kJ/m <sup>2</sup>	4	-
Golyóbenyomodásos keménység / Ball indentation hardness	2039-1 868	N/mm <sup>2</sup>	220 86	-
Shore D keménység / ShoreD hardness				
Hőtani tulajdonságok / Thermal properties				
Olvadáspont / Uvegesedési hőmérséklet ** / Melting point / Glass transition point **	3146-DSC	°C	217**	217**
Hővezetési képesség 20°C-on / Heat conductivity at 20°C	-	W/(K.m)	0,24	0,3
Fahő / Specific heat		J/(kg.K)	1,1	-
Lineáris hőtáplálási együttható / Coefficient of linear thermal expansion		m/(m.K)×10 <sup>6</sup>		
- átlagos érték 20 és 60°C között / average value between 20 – 60 °C	-		50	40
Alkalmazhatóság max. hőmérséklete levegőn /				
Max. allowable service temperature in air				
- rövid idejű / short term	-	°C	210 170	210 170
- tartós használatkor / long term	-	°C		
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete / Min. allowable service temperature			-50	-30
Hőelakartosság (HDT) / Heat deflection temperature HDT	75	°C	200	200
Vegyszerállóság 23°C-on / Chemical resistance at 23°C				
- gyenge sav/ deluted acids	-	-	A	A
- erős sav / strong acids	-	-	A	A
- gyenge lúg / deluted bases	-	-	A	A
- erős lúg / strong basis	-	-	AB	AB
- aromás szénhidrogének / aromatic hydrocarbons	-	-	A	A
- alifás szénhidrogének / aliphatic hydrocarbons	-	-	A	A
- klórözött oldószerék / chlorin dissolvents	-	-	BC	BC
- alkoholok / alcohols	-	-	A	A
Elektromos tulajdonságok 23°C-on / Electrical properties at 23 °C				
Dielektrikums állandó, 50Hz / Dielectric constant, 50 Hz	IEC 250	-	3,2	3,3
Dielektrikums veszteségi tényező, tan (delta) 50 Hz-en / Dielectric dissipation factor tan (delta) at 50 Hz	IEC 250	-	0,0015	0,0016
Térfigatú ellenállás / Volume resistivity	IEC 93	Ω*cm	10 <sup>5</sup>	>10 <sup>5</sup>
Felületi ellenállás / Surface resistivity	IEC 93	Ω	10 <sup>5</sup>	>10 <sup>5</sup>
Kúszóram szilárdság, CTI / Resistance to tracking	IEC 112	-	150	150
Általási szilárdság / Electric strength	IEC 243	kV/mm	30	35

Anyagjellemezők száraz próbatesteken mérve / Properties measured on dry materials

A - alkalmazható / applicable      B - korlátozottan alkalmazható / partially applicable      C - nem alkalmazható / not applicable

\* Az amorf szerkezet miatt egyes oldóserek vagy azok kombinációi, valamint felületaktiv anyagok feszültség korroziót (repedés keletkezés, repedés terjedés) okozhatnak /  
Due to amorph polymer structure certain solvents, surfactants and its combination can cause stress corrosion (crack propagation, cracking)